



## **PAREX DECOFLEX STONE**

### Revestimiento simil piedra

#### **Descripción**

Revestimiento formulado a base de emulsiones acrílicas, aditivos plásticos y cargas minerales, que al ser aplicado logra la apariencia de un clásico revestimiento simil piedra. La tonalidad de este revestimiento está dada por la coloración natural de las diferentes cargas minerales lo que refuerza su aspecto pétreo natural. Disimula imperfecciones. Reemplaza revoque fino y pintura.

#### **Aplicaciones usuales**

Interior y exterior. Puede aplicarse sobre revoque grueso, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso o madera, etc.

#### **Preparación del soporte**

Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas. En el caso de paredes pintadas al latex o similar, realizar un lijado profundo para generar mordiente. Sobre revoques u hormigones nuevos, es recomendable dejar curar 30 días antes de revestir.

En el caso de imperfecciones o desniveles de hasta 1 mm de espesor, se pueden tratar con el producto puro, rellenando las imperfecciones como si fuera enduido. En el caso de imperfecciones o desniveles hasta 3 mm se pueden rellenar con una mezcla de 1 parte de producto con con 1 parte de arena limpia y seca, se puede agregar una pequeña proporción de agua de acuerdo a la humedad de la arena. Utilizar llana metálica o espátula.

#### **Aplicación**

- 1 ♦ Aplicar una mano de imprimación utilizando la de base fijadora, que viene dentro del envase, con rodillo o pinceleta, sin diluir y de forma uniforme sobre toda la superficie a revestir. Dejar secar antes de comenzar con la primera mano de revestimiento.
- 2 ♦ Luego aplicar una mano de Parex Decoflex Stone directamente como se presenta en el envase, con llana metálica, extendiendo el material de abajo hacia arriba y formando entre la llana y la pared un ángulo de 45°, presionando la misma de tal forma de dejar un espesor no mayor a 2 mm aprox., en el paño completo (del orden de 2 a 4 m<sup>2</sup>). Dejar orear hasta que el material este seco al tacto.
- 3 ♦ Planchar las imperfecciones con una llana plástica en forma suave apoyando toda la llana sobre la superficie.
- 4 ♦ Dejar secar para luego aplicar la segunda mano, también con llana metálica. Dejar orear de 5 a 15 minutos, según la temperatura ambiente y luego planchar suavemente la superficie con la llana plástica, únicamente realizando movimientos verticales o circulares dependiendo de la terminación deseada.

Dibujo de bloques: 24 horas después de terminada la aplicación, puede realizarse el dibujo de los bloques deseado tratando de rayar la superficie revestida con algún elemento punzante. El marcado no debe llegar a la pared. No debe cortar toda la película del producto.

**Por tratarse de una terminación simil piedra, se obtiene una gama de colores que se asemejan a los que se encuentran en la naturaleza y los tonos son ligeramente esfumados. Se recomienda comprar el total del producto a utilizar para evitar diferencias de tonos que se puedan generar en el caso de diferentes partidas.**

#### **Secado**

- Secado entre manos: De 3 a 6 horas entre manos dependiendo de las condiciones climáticas.
- Secado total: de 4 a 7 días.

#### **Contraindicaciones**

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad posible de empalmes.
- No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C. Asegúrese además que la temperatura no baje de 5°C las primeras 4 ó 6 horas inmediatas de aplicado el mismo.
- No aplicar con amenaza de lluvia.
- No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85%.
- Evitar en verano las horas de sol intenso.
- No aplicar sobre superficies metálica sin protecciones, previamente dar una mano de antióxido antes de su aplicación.

#### **Rendimiento**

De 2 a 2,2 kg/m<sup>2</sup> terminado dependiendo del soporte.

### Almacenado

Conservar herméticamente cerrado. Evitar estibar los envases a la intemperie.

### Presentación

Envase de 30 Kg y 300 Kg.

### Advertencia

Aunque las recomendaciones descritas en la presente cartilla correspondan a nuestra mejor experiencia, estas son meramente indicativas, debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto, quien previo a su aplicación debe asegurarse que el mismo resulta apto para el fin previsto. Para mayor información, comuníquese con nuestro Departamento de Asistencia Técnica.

### Manipulación

Para la manipulación del producto utilizar:

- Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
- Protección ocular (anteojos de seguridad).

**En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300. Cualquier duda consulte la ficha de seguridad del producto comunicándose al 0-800-222-5528.**